

BOLETIM DE ENSAIO

Centro de Produção: OURIQUE

Cliente: FIRMINO PUGA S.A.

Pág: 1 / 1

Obra: 5371-PONTE DE STA MARGARIDA

Ensaio de Betão - C30/37.XC4.D15.S3


Provede Nº.	Guia de Remessa	Data de Colheita	Data de Ensaio	Idade (dias)	Abaix. (mm)	Massa (kg)	Força (kN)	Tensão (MPa)	Observações
2064.1	100.016.248	27-07-10	03-08-10	7	140	7,991	790,2	35,1	
2064.2	100.016.248	27-07-10	03-08-10	7	140	7,989	808,7	35,9	
2064.3	100.016.248	27-07-10	03-08-10	7	140	8,016	786,3	34,9	
2064.4	100.016.248	27-07-10	24-08-10	28	140	8,041	930,1	41,3	
2064.5	100.016.248	27-07-10	24-08-10	28	140	8,027	895,9	39,8	
2064.6	100.016.248	27-07-10	24-08-10	28	140	8,033	922,0	41,0	

Observações: Zonas de aplicação em anexo

tecnovia Efectuado por:
sociedade de empreitadas, s.a.



Responsável: _____



Data: _____

19/10/2010