

SecilTEK AD 25

PRIMÁRIO AQUOSO 100% DE SILICATO

TC.E.096.1

1. DESCRIÇÃO

O **SecilTEK AD 25** é um primário aquoso 100% de silicato. A sua elevada alcalinidade impede a formação de fungos e algas.

O **SecilTEK AD 25** tem um aspecto mate mineral incolor

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **SecilTEK AD 25** é especialmente vocacionado para promover a aderência entre o substrato e a tinta, uniformizando a absorção da tinta e diminuindo o risco da ocorrência de problemas de manchas de cor na tinta final.

O **SecilTEK AD 25** é aplicável em exteriores e interiores sobre suportes de base hidráulica, pedra natural, estuque projectado, gesso cartonado e tijolo. Não deve ser aplicado sobre metal plástico madeira e pinturas recentes.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Cor	Incolor
Massa volúmica (a 23 °C)	1,02 ± 0,03
Nº demãos	1
Rendimento teórico	1 l /12 a 14 m ² / demão
Diluyente	Água
Diluyente de limpeza	Água
Seco ao tacto	≈ 3 horas
Repintura	8 a 10 horas
Compostos orgânicos voláteis Directiva 2004/42/CE	Valor limite da EU para este produto (cat A/g):50 g/l 2007; 30 g/l 2012 Este produto contém no máximo 29 g/l

4. APLICAÇÃO

Preparação de suportes

Os suportes devem estar coesos sem fissuras, areias soltas, poeiras, gorduras contaminantes e apresentarem-se bem secos.

Sobre suportes hidráulicos novos esperar 28 dias para uma cura completa.

Sobre suportes previamente pintados escovar e lavar para remover toda a tinta não aderente e refazer as zonas danificadas.

Caso o substrato se apresente com contaminações de fungos e algas aplicar uma solução de limpeza para a sua eliminação.

Antes de pintar deve proteger todas as superfícies de vidro e alumínio.

Preparação

Agitar o produto até à sua completa homogeneização. Aplicar sem diluição.

Aplicação

Aplicar uma demão sobre os suportes com o auxílio de uma trincha ou de um rolo anti-gota.

Em alternativa, caso pretenda uma melhor opacidade, por exemplo em suportes previamente pintados, é aconselhado utilizar a proporção de 1 volume de água com um volume de **SecilTEK SP 01** e 1 volume de **SecilTEK AD 25**.

Restrições

A temperatura do suporte tem de estar 3 °C acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente devido a exposição solar.

Não aplicar o produto com temperatura inferior a 7 °C.

Conselhos complementares

▶ Não adicionar quaisquer outros produtos ao primário, devendo o **SecilTEK AD 25**, ser aplicado tal como é apresentado na sua embalagem de origem.

Secil Argamassas

Secil Martingança, S.A.

Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal

Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt



SecilTEK AD 25

PRIMÁRIO AQUOSO 100% DE SILICATO

TC.E.096.1

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Baldes de 15 l.

Validade

24 Meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais fechadas protegidas da luz solar e do calor excessivo.

6. PRODUTOS ASSOCIADOS

▶ Sistema Secil Vit CORK

(ETICS à base de cal hidráulica e cortiça)

▶ SecilTEK SP 01

(Tinta aquosa de silicato)

7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- ▶ Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;
- ▶ Manter fora do alcance das crianças;
- ▶ Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- ▶ Utilizar somente em locais bem ventilados;
- ▶ Não deitar resíduos para o esgoto.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

*Revisão de Julho de 2013
TC.E.096.1*